

MŰSZAKI ADATLAP

MFiX BLP 900 – Prémium ragasztó spray

TERMÉK LEÍRÁS

Az MFiX BLP 900 prémium kontaktragasztó spray azonnali ragasztóereje és nagy hőállósága tökéletes választássá teszi autóiipari felhasználásra. Alkalmas HPL, GRP, szivacs, műbőr, bőr, kárpitanyagok, polifoam és alumínium ragasztására a legkülönbözőbb anyagokhoz, beleértve az MDF, forgácslap, rétegelt lemez és számos más faipari anyagot. Az MFiX BLP 900 kemény és tartós kötést hoz létre a felületi dekoranyagok és az összes szokásos faanyag között. A PVC-re érzékeny felületek ragasztására is alkalmas, de a lágyító mennyisége nem haladhatja meg a 16 %-ot. Kiadósság 70-80 g/m².

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Távolítson el minden nedvességet és zsírt a ragasztandó felületről. Óvatosan permetezze a ragasztóanyagot mindkét ragasztandó felületre. A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt felület hőmérséklete legyen +16 °C és +27 °C között. A felület és a spray közötti ideális távolság 30 cm. Próbálja meg az anyagot egy rétegben felvinni a felületekre. Várjon 2-4 percet, majd fordítsa össze a két felületet, erősen nyomja össze vagy hengerelje, hogy minden ponton érintkezzen a ragasztó, a két felület között. Majd várjon legalább kétszer annyi időt, mint amennyit száradni hagyta az anyagot. Ezek után, ha elegendő kontaktragasztót juttatott a két felületre, és megfelelő időt várt a ragasztó megszáradásával, a termék mozgatható. Használat előtt végezzen próba ragasztást!

KISZERELÉS

500 ml x 12 db / karton

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a Biztonsági adatlapot.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

Kiadás dátuma: -

Tel: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: info@balker.hu

Átvizsgálás: -

TOVÁBBI UTASÍTÁS

- Ezt a terméket kétoldalas ragasztáshoz tervezték. A legjobb eredmény érdekében a ragasztó és a ragasztandó felületek hőmérsékletének +16 és +27 °C között kell lennie.
- Megfelelő szellőzés mellett használja a terméket.
- Használat előtt minden esetben ellenőrizze a ragasztó és a ragasztandó anyagok összeférhetőséget. Bizonyos anyagokat roncsolhat a ragasztó.
- Ragasztás előtt 48 órán keresztül hagyja, hogy a ragasztó és a ragasztandó anyagok akklimatizálódjanak a normál szobahőmérséklethez (minimum 18 °C). Ne lépje túl a ragasztó nyitott idejét.
- Vegye figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.
- Amennyiben eltömődne a szórófej, tisztítsa meg.

TÁROLÁS

- Megfelelő tárolás esetén minőségét megőrzi a gyártástól számított 24 hónapig.
- Ne tárolja +50 °C meghaladó helyiségben.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tárolja közvetlenül betonon.
- Tartsa távol a hőtől/sziktától/nyílt lángtól/forró felületektől.
- Az legjobb teljesítményhez tárolja +18 °C-on, de legalább +10 °C felett.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Viszkozitás	350 Cps
Szárazanyag tartalom	28-30 %
Szín	Átlátszó
Kiadósság	70-80 g/m ²
Tűzvesélyesség	Gyúlékony oldószer, gyúlékony hajtóanyaggal
Hőállóság	Maximum +120 °C
Alkalmazási hőmérséklet	+15 °C és +27 °C között
Nyitott idő	2-4 perc
Használat	Kétoldalas

Tartsa figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

Kiadás dátuma: -

Tel: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: info@balker.hu

Átvizsgálás: -